

Fiche produit : Emotion 1.5

Description

Emotion 1.5 est un papier non couché bouffant 100% sans bois. Malgré son volume élevé, il se prête très bien à l'impression en quadrichromie. Il présente également une excellente opacité.

Propriétés

- Disponible en High White, White et Natural.
- Le grammage de 1,5 donne à Emotion beaucoup d'épaisseur et de corps, sans toutefois donner l'impression d'être plus lourd.
- Produit sans bois et sans acide, ce qui rend le papier résistant au vieillissement.
- Papier de haute qualité pour livres (impression nouvelle) et très approprié pour les pochettes, brochures, catalogues, magazines, publications de mode, etc.
- White et Natural offrent une lisibilité optimale et la teinte Extra White permet une reproduction sublime des couleurs.
- Sous-marque de la collection de papier Emotion.

Recommandations pour l'impression et la finition

Emotion 1.5 convient à toutes les techniques d'impression et de finition.

Caractéristiques techniques

Emotion 1.5 High White

Grammage	g/m ²	80	100	120	150	200	300	ISO 536
bouffant	cm ³ /g	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40	ISO 534
épaisseur	µm	116	145	174	217	190	420	ISO 534
Humidité absolue	%	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.5	NF EN ISO 20287
Humidité relative	%	38	38	44	44	48	50	Sword measurement
Rugosité bendtsen	MI/min	550	550	550	550	550	550	ISO 8791-2
Blancheur	CIE	170	170	170	170	170	170	NF EN ISO 11475
Opacité	%	94	96	98	>98	>99	>99	ISO 2471

Emotion 1.5 White

Grammage	g/m ²	90	120	150	200	300	ISO 536
bouffant	cm ³ /g	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	ISO 534
épaisseur	µm	130	174	217	290	435	ISO 534
Humidité absolue	%	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	NF EN ISO 20287
Humidité relative	%	38	44	44	48	48	Sword measurement
Rugosité bendtsen	MI/min	550	550	550	550	550	ISO 8791-2
Blancheur	CIE	147	147	147	147	147	NF EN ISO 20287
Opacité	%	92.5	95	97	95	>99	ISO 2471

Emotion 1.5 Natural

Grammage	g/m ²	90	120	150*	200*	300*	ISO 536
bouffant	cm ³ /g	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40	ISO 534
épaisseur	µm	130	174	217	290	420	ISO 534
Humidité absolut	%	5.0	5.5	5.5	6.0	6.5	NF EN ISO 20287
Humidité relative	%	38	44	44	48	50	Sword measurement
Rugosité bendtsen	ml/min	450	450	450	450	450	ISO 8791-2
Blancheur	CIE	75	75	75	75	75	NF EN ISO 20287
Opacité	%	91	93	95	>99	>99	ISO 2471

* stock usine

Certifications produit:

FSC Mix

EU Ecolabel

ECF (Elemental Chlorine Free)

Certifications fabricant:

ISO 50001

ISO 14001