

Tipo carta: **myFormosa RecyPack Avana**
FSC® certified (FSC-C012975)

Grammatura: **115**

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	unità <i>unit</i>	Minimo <i>minimun</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>maximun</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	109	115	121	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	µm	123	131	139	MCM-004 (ISO 534)
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	km	3,5	4,6	***	MCM-017 (ISO 1924)
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	km	1,8	2,4	***	
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	6,8	9,7	***	MCM-023 (ISO 2493)
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	3,4	4,9	***	

The forest-based material in this product is recycled

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*