

# GRAFIPRINT LAMINATEN



## REFERENTIE FLOOR

Revisie dd. 1 juli 2013

### Beschrijving

Grafiprint FLOOR is een zachte slijtvaste cadmium-vrije monomeer gekalanderde PVC film met een speciale anti-sliplaag, voorzien van een drukgevoelige permanente acrylkleefstof. Deze kleefstof wordt beschermd door een hoogwaardig siliconenpapier. Dit lasvrij laminaat werd speciaal ontworpen ter bescherming van digitale prints die op de vloer aangebracht dienen te worden.

### Samenstelling

Film	: 200 micron dikke slijtvaste monomeer gekalanderde vinylfilm, voorzien van een speciale anti-slip laag. De film heeft een uitstekende weerstand tegen chemische producten, vocht en vuil
Kleefstof	: drukgevoelige permanente acrylkleefstof op solventbasis. Deze kleefstof reageert niet agressief op de gedrukte laag
Rugpapier	: gesiliconeerd clay-coated papier van 120 gr/m <sup>2</sup>

### Toepassingsgebied

Het Grafiprint floor graphic laminaat met referentie FLOOR werd speciaal ontworpen voor prints die op de vloer aangebracht worden. Tests volgens British Standard 7976 tonen onder droge omstandigheden een laag slipgevaar.

Het floor graphic laminaat is bedoeld voor binnengebruik. Bij eventueel buitengebruik is de antislip, omwille van watergladheid (bv. bij regen) niet gegarandeerd. Ook binnen is voorzichtigheid geboden wanneer de floor graphic nat is.

Het Grafiprint floor graphics laminaat met referentie FLOOR kan ook als voor traditionele verticale toepassingen buiten gebruikt worden (niet op de vloer). In dat geval bedraagt de verwachte levensduur 1 tot 2 jaar. Bij binnengebruik bedraagt de verwachte levensduur meerdere jaren.

### Producteigenschappen

Technische eigenschappen bij een relatieve vochtigheid van 50 ± 5 % en een temperatuur van 23 ± 2°C.

		Testmethode	Resultaat
1.	<b>Dikte<sup>1</sup></b>		
	Dikte folie	Din53370	200 micron
	Dikte folie + kleefstof + rugpapier	Din53370	350 micron
2.	<b>Rek tot breuk<sup>2</sup></b>		
	In productie-lengterichting	Din53455	> 100 %
	In dwarsrichting	Din53455	> 120 %
3.	<b>Dimensionele tolerantie<sup>3</sup></b>	Finat 14	< 1.00 %
4.	<b>Kleefkracht<sup>4</sup></b>		
	Na 20 minuten	Finat 1	20 N/25mm
	Na 24 uren	Finat 1	26 N/25mm
5.	<b>Quickstick<sup>5</sup></b>	Finat 9	-
6.	<b>Levensduurverwachting bij buitengebruik<sup>6</sup></b>	-	1 à 2 jaar
7.	<b>Temperatuurbereik</b>		
	Bij aanbrenging	-	+5°C tot +40°C
	Bij gebruik	-	-20°C tot +70°C
8.	<b>Kleur rugbedrukking</b>	-	grijs
9.	<b>Slipgevaar</b>		
	In droge omstandigheden	BS 7976	laag risico
10.	<b>Brandbaarheid</b>		
	Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend		

## Opslaginstructies

Alle Grafiprint materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dient het Grafiprint laminaat bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10 en 20°C en een relatieve vochtigheid van 50 %. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafiprint materialen twee jaar worden opgeslagen.

## Belangrijk

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing

- 1)** De dikte van de Grafiprint materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 2)** De rek tot breuk van de Grafiprint materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een minimum waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 3)** De dimensionele tolerantie is de krimp in %. Om deze waarde te meten wordt de film op aluminium verkleefd, en 48 uur in een hete luchtoven op 70°C geplaatst (= Finat 14 methode, aangepast aan eigen intern ontwikkelde procedure). De aangegeven waarde is een maximum waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 4)** De kleefkracht wordt gemeten op glas, en dit na 20 minuten en na 24 uren. De film wordt onder een hoek van 180° en met een snelheid van 300 mm/min weer verwijderd. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 5)** De "Quickstick" is de directe kleefkracht, gemeten op glas. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.
- 6)** De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor buitengebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale aanbrenging. Niet-verticale toepassingen kunnen de levensduur met 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije en geschikte ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden. De levensduurverwachting heeft enkel betrekking op de UV-bestendigheid en slijtvastheid van het materiaal. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij tevens naar ons algemeen "Grafiprint Garantiecertificaat" en onze "Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden".