

COATING WB 2900-60 Super High Gloss

Galaxy Coating WB2900 is een goed drogende lak met een zeer hoge glans. De droge lakfilm heeft een excellente slijtvastheid en is geschikt voor werk dat aansluitend voorzien dient te worden van UV lak. De lak is verwerkbaar op hoge snelheid drukpersen en is geschikt voor enkelzijdig werk en over drip off vernissen.

Applicatie: Aanbevolen lak opbrengst 4 – 6 grms/m² (nat)
 Geschikt voor papier (>125grms) en karton
 Niet geschikt voor tweezijdig lakken
 Geschikt voor conventioneel 2-rollen systeem en anilox

Gebruik: Gebruik oplosmiddel en amine resistente inktten
 Verlaag de viscositeit met water, indien noodzakelijk
 Goed roeren voor gebruik

Eigenschappen:

Glans	9	1 mat – 10 hoogste glans
UV lakkeren	j	Testen vooraf op geschiktheid
Droog snelheid	3	
Slip	3	
Slijtvastheid	4	
Blok vastheid	4	
Belijming	4	Specifieke films vooraf testen
Hitte bestendigheid	1	110°C Face-to-Face

** 1 (Langzaam / Laag) – 5 (Snel / Hoog) **

Specifieke constanten:

Viscositeit	60 sec DIN4 @ 20°C	± 5 sec
Soortelijk gewicht	1.04 g/cm ³	± 0.04
Voorkomen	Dekkende vloeistof	
Vaste stof	40%	± 4%

Opslag: Opslaan in gesloten verpakking en boven 5°C

Schoonmaken: Eerst wassen met schoon water of WB0200 verdund met water.
 Aangedroogde lak kan worden verwijderd met onverdunde WB1050. Voor verder reinigen van de anilox verwijzen wij naar onze speciale cleaners.

Houdbaarheid: In ongeopende en originele verpakking, 12 maanden na aanmaakdatum

Version: 01-2012

The information provided in this technical data sheet is to inform our customers. A successful application depends on a variety of different factors. Therefore the advice given in this technical data sheet cannot be used as basis for claims. Our recommendation is where possible to perform tests before entering production runs. We reserve the rights to change product characteristics because of technical progress, amendment of applicable law and mandatory production related needs.