

FICHE TECHNIQUE N° 1123

(Technical Data Sheet / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

Pur coton Cocaine

- ☒ pH Neutre
- ☐ pH Acide
- ☐ Traitement Anticrypto
- ☐ Traitement REH

350 g/m²

DRAJ / Updated : **05/08/2019**

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranza Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	350,0	g/m ²	± 17,5
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	560	microns	± 39
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,60		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		65,00	mNm	± 16,25
ST		45,00	mNm	± 11,25
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1400	mL/min	± 350
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 1,0
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	17	cm ³ /m ² .Pa.s	± 4
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	28,0	g/m ²	Max 35
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	142		Mini 135
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1,2

Créée le / created on : 04/11/2013

Fiche soumise à nos conditions générales de vente / Documents subject to our generals terms of sales

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra