

Technische fiche : JAC Script & Tag

Omschrijving

Deze zelfklevende kwaliteiten hebben een hoogwit, ongestreken en glad oppervlak. Het oppervlak van het papier is gekalanderd, waardoor het perfect inzetbaar is voor full-colour bedrukking. Script is verkrijgbaar van 70 tot 115 g/m² en Tag in 170 g/m², wat samen een mooi gecombineerd assortiment maakt. Jac Script is verkrijgbaar in 3 zelfklevende varianten: removable, permanent en extra permanent. Jac Tag is alléén in extra permanent klevend beschikbaar. Naast de witte varianten, is Jac Script ook verkrijgbaar in 80 g/m² geel, groen, blauw en rood en in 98 g/m² opaak voor correctie doeleinden.

Eigenschappen

- Ongestreken, hoogwit en glad oppervlak
- Breed assortiment met verschillende gramgewichten en voor verschillende toepassingen
- Uitstekende verwerkbaarheid door stabiel oppervlak met goede vlakligging
- Ook beschikbaar in geel, groen, blauw, rood en opaak

Druk- & afwerkingsadviezen

Jac Script & Jac Tag zijn geschikt voor zowel offset- als dry toner druktechnieken.

Technische gegevens

Jac Script White

Dikte	µm	76	106	ISO 11475
Dikte laminaat	µm	82-87	82-87	ISO 11475
Minimale houdbaarheid	Jaren	2	2	

Jac Script gekleurd

Variant		Geel/groen	Rood/blauw	Opaak	ISO 536
Dikte	µm	106	75	85	ISO 11475
Dikte laminaat	µm	82-87	82-87	82-87	ISO 11475
Minimale houdbaarheid	Jaren	2	2	2	

Jac Tag

Gramgewicht	g/m²	170	ISO 536
Dikte	µm	150	ISO 11475
Dikte laminaat	µm	87	ISO 11475
Minimale houdbaarheid	Jaren	2	

Jac zelfklevende specificaties

	Removable	Permanent	Extra permanent
Hechting (N/25 mm) (FTM 2 on st.steel)	2.6	9.2	11
Kleefkracht (N/25 mm) (FTM 9 on glass)	3.5	9.6	15.4
Aanbevolen applicatie temperatuur	>+5	>+5	>+5
Maximale temperatuur (°C)	80	80	80
Minimale temperatuur (°C)	-40	-40	-40

Certificeringen product:

FSC gecertificeerd

Certificeringen producent:

Milieumanagement (ISO 14001)

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)
