

Tipo carta: myFormosa RecyPack Avana
FSC® certified (FSC-C012975)

Grammatura: 300

Type of paper

Basis weight

| Caratteristiche della carta | unità | Minimo | Obiettivo | Massimo | Metodo |
|--|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|
| <i>Paper properties</i> | <i>unit</i> | <i>minimun</i> | <i>Target</i> | <i>maximun</i> | <i>Method</i> |
| Grammatura <i>Basis weight</i> | g/m ² | 282 | 300 | 318 | MCM-003 <i>(ISO 536)</i> |
| Spessore <i>Caliper</i> | µm | 313 | 338 | 363 | MCM-004 <i>(ISO 534)</i> |
| Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i> | km | 2,9 | 3,8 | *** | MCM-017 <i>(ISO 1924)</i> |
| Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i> | km | 1,5 | 2,0 | *** | |
| Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i> | mN | 129,5 | 185,0 | *** | MCM-023 <i>(ISO 2493)</i> |
| Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i> | mN | 57,4 | 82,0 | *** | |

The forest-based material in this product is recycled

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione: 27/04/21

Revisione: 021

Data di revisione: 26/05/22