

Tipo carta: Notturmo 22
Type of paper

Grammatura: 170
Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	unità <i>unit</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Minimo <i>minimun</i>	Massimo <i>maximun</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	170	162	179	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	220	207	233	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) lato tela <i>Water absorption (Cobb₆₀) wire side</i>	g/m ²	25	21	29	MCM-011 ISO 535
Assorbimento d'acqua (Cobb ₆₀) lato ballerino <i>Water absorption (Cobb₆₀) felt side</i>	g/m ²	24	20	28	MCM-011 ISO 535
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	4,8	3,8	5,8	MCM-017 <i>(ISO-1924)</i>
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	2,8	2,2	3,4	

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*