

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CB Oberblatt / CB top sheet / CB feuille supérieure

Merkmal Property Caractéristique	Prüfnorm Standard Norme	Einheit Unit Unité	Wert Value Valeur						Toleranz Tolerance Tolérance
			56	60	70	80	90	95	
CB			56	60	70	80	90	95	
Flächengewicht Substance Grammage	ISO 536	g/m ² gsm	56	60	70	80	90	95	± 4 %
Dicke Caliper Epaisseur	ISO 534	µm	74	78	88	98	113	117	± 5
Glätte Oberseite Smoothness top side Lissé recto	ISO 5627	Bekk s	35	35	35	35	35	35	± 20
Weiß R457 Brightness R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	98	105	105	105	105	105	± 3
Opazität Opacity Opacité	ISO 2471	%	81	81	83	86	88	88	± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	6.500						± 1.500
Feuchte absolut Absolute humidity Humidité absolue		%	5,8						± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sous réserve de modifications

Alle technischen Daten sind Angaben des Herstellers.

All technical data provided by the manufacturer.

Toutes les données techniques proviennent du fabricant.