

# maxisatin

produced by UPM

<b>Grammatur/Basis Weight ISO 536 g/m<sup>2</sup></b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Dicke/Thickness ISO 534 µm	72	77	83	96	120	130	160	185	232	288	350
Spez. Volumen/Spec. Volume ISO 534 cm <sup>3</sup> /g	0,89	0,86	0,83	0,84	0,89	0,87	0,94	0,93	0,93	0,96	1,00
CIE Weiße/Whiteness %	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Helligkeit/Brightness (Illuminant D65/10°) ISO 2470-2 %	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Opazität/Opacity ISO 2471 %	93,0	91,5	93,0	95,0	96,0	97,5	98,0	99,0	99,5	99,8	99,9
Glanz/Gloss Hunter (ISO 8254-1) (%)	40	45	45	45	47	47	52	57	57	57	57
Glanz/Gloss Lehmann (ISO 8254-2) (%)	40	43	43	43	45	45	50	55	55	55	55
Glätte/Smoothness PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2

Ziel-Produktionswerte Stand Juni 2012  
Target production values updated June 2012

Herstellerangaben  
Instructions of Manufacturer

Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.  
The Manufacturer is responsible for the validity of facts and figures.

Zertifikate und Labels  
Certificates and Labels

94/62 RC Heavy Metal Certificate, BfR Food Certificate, EMAS,  
EN 71/3:1988 D Safety of Toys, EU Ecolabel, FSC® Chain-of-Custody\*,  
ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, PEFC Chain-of-Custody\*,  
Permanent Paper ISO 9706

Hinweis

Regionale Abweichungen in den Spezifikationen möglich,  
bitte fragen Sie dazu Ihre zuständige Igepa Fachberatung

Advice

Regional variations in specifications may apply;  
please contact your local Igepa Sales office for more information

\* auf Anfrage und vorbehaltlich Verfügbarkeit  
on request but subject to availability