

FICHE TECHNIQUE N° 3502

(Technical Data Sheet / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

Meringue

- pH Neutre
- pH Acide
- Traitement Anticrypto
- Traitement REH

120 g/m²

DRAJ / Updated : 10/09/2019

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	120,0	g/m ²	± 6,0
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	155	microns	± 11
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,29		
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad FF	ISO 8791 - 2	900	mL/min	± 150
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,5	%	± 1,0
Opacité Opacity / Opazität / Opacità / Opacidad SEC (dry, trocken, secco, seco)	ISO 2471	92	%	Mini 89
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	30,0	g/m ²	Max 40
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	140		Mini 133
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1,2

Créée le / created on : 27/08/2009

Fiche soumise à nos conditions générales de vente / Documents subject to our general terms of sales

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra