

FICHE TECHNIQUE N° 1129

(Technical Data Sheet / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

Pur coton Cocaïne

- ☒ pH Neutre
☐ pH Acide
☐ Traitement Anticrypto
☐ Traitement REH

120 g/m²

DRAJ / Updated : 02/08/2019

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	120,0	g/m ²	± 6,0
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	195	microns	± 14
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,63		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		2,90	mNm	± 0,73
ST		2,00	mNm	± 0,50
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		1200	mL/min	± 300
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,8	%	± 1,0
Opacité Opacity / Opazität / Opacità / Opacidad	ISO 2471			
SEC (dry, trocken, secco, seco)		92	%	Mini 89
Perméabilité à l'air Permeability / Luftdurchlässigkeit / Permeabilità / Permeabilidad	ISO 5636 - 3	25	cm ³ /m ² .Pa.s	± 6
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	28,0	g/m ²	Max 35
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	142		Mini 135
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1,2

Créée le / created on : 24/11/2010

Fiche soumise à nos conditions générales de vente / Documents subject to our generals terms of sales

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra