

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CFB Mittelblatt / CFB middle sheet / CFB feuille intermédiaire

| Merkmal Property Caractéristique | Prüfnorm Standard Norme | Einheit Unit Unité | Wert Value Valeur | | Toleranz Tolerance Tolérance |
|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| CFB | | | 53 | 60 | |
| Flächengewicht Substance Grammage | ISO 536 | g/m ² gsm | 53 | 60 | ± 4 % |
| Dicke Caliper Epaisseur | ISO 534 | µm | 70 | 80 | ± 5 |
| Glätte Oberseite Smoothness top side Lissé recto | ISO 5627 | Bekk s | 45 | 45 | ± 20 |
| Weiß R457 Brightness R457 Blancheur R457 | ISO 2470 | % | 92 | 92 | ± 3 |
| Reißlänge längs Breaking length md Longueur de rupture SM | ISO 1924-1 | m | 6.500 | | ± 1.500 |
| Feuchte absolut Absolute humidity Humidité absolue | | % | 5,8 | | ± 0,3 |

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sous réserve de modifications

Alle technischen Daten sind Angaben des Herstellers.

All technical data provided by the manufacturer.

Toutes les données techniques proviennent du fabricant.