



Objet : SPECIFICATIONS

TAIGA

TEST	UNITE	NORME	SPECIFICATION		
			OBJECTIF	MINI	MAXI
GRAMMAGE	g/m ²	NF EN ISO 536	224	215	233
EPAISSEUR	μ	NF EN 20534	235	228	250
HUMIDITE	%	NF EN 20287	6.2	5.7	6.7
COLLAGE ECRITURE	U	NFQ 03015	5	4	5
A-PLAT	mm				
ECLATEMENT	R = KPa	NFQ 03053	600	500	750
LISSE BEKK TOILE	sec	NF ISO 5627	80	70	90
LISSE BEKK FEUTRE	sec	NF ISO 5627	85	75	95
DOUBLE PLIS SM	Nbre	NF ISO 5626			
DOUBLE PLIS ST	Nbre	NF ISO 5626			
DECHIRURE SM	cN	NF EN 21974			
DECHIRURE ST	cN	NF EN 21974			
LONGUEUR RUPTURE SM	m	NFQ 03004			
LONGUEUR RUPTURE ST	m	NFQ 03004			
RIGIDITE SM	1. Nm	1. NFQ 03025			
1. KODAK 2. ST	1. Nm	1. NFQ 03025			
POROSITE	1. l	1. NFQ 03075			
1. AFNOR	2. cm3/mn	2. NFQ 03076			
CLIVAGE	bars	NFQ 03046			
COLLAGE COBB 60"	g	NF EN 20535			
BLANCHEUR CIE	U	CIE			
PROPRETE	Degré				
EPAIR	Indice				
CENDRES	%	NFQ 03047			
pH	U	NFQ 03005			
COEF. DE FROTTEMENT STATIQUE	U	NFQ 03083			
DIP TEST	U				

NOM

FONCTION

SIGNATURE

Approuvé par : P. SEIGNEUR

Directeur