

FICHE TECHNIQUE N° 3600

(Technical Data Sheet / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

Bagasse Meringue

- pH Neutre
- pH Acide
- Traitement Anticrypto
- Traitement REH

90 g/m²

DRAJ / Updated : 06/10/2020

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	90,0	g/m ²	± 4,5
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	120	microns	± 8
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	ISO 534	1,33		
Rigidité Lorentzen Stiffness / Steifigkeit / Rigidità / Rigidez	ISO 2493	(angle de 15°)		
SM		1,40	mNm	± 0,35
ST		0,90	mNm	± 0,23
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad	ISO 8791 - 2			
FF		600	mL/min	± 150
Humidité absolue Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287	6,5	%	± 1,0
Opacité Opacity / Opazität / Opacità / Opacidad	ISO 2471			
SEC (dry, trocken, secco, seco)		93	%	Mini 90
humide (wet, feucht, umido, humedo)		80	%	Mini 77
Résistance rupture Tensile strength / Zugfestigkeit / Resistenza trazione/ resistencia tracción	ISO 1924 - 2			
Sec SM		65	N/15mm	Mini 53
taux REH	ISO 3781	11,0	%	
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 535	20,0	g/m ²	Max 30
Blancheur CIE Whiteness / Weiße / Punto di bianco/ Blancura	ISO 11476	137		Mini 130
Teinte Shade / Färbung / Colore / Tinte	CIELAB 76	Delta E		< 1.2

Créée le / created on : 27/08/2009

Fiche soumise à nos conditions générales de vente / Documents subject to our general terms of sales

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra