

Muskat Brown oder Grey / Muskat Brown oder Grey Duo

Sorte RC

FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
Muskat Brown		
90	130	1,44
100	145	1,45
120	170	1,42
140	200	1,43
160	225	1,41
Muskat Grey		
100	150	1,50
140	200	1,43
Muskat Brown Duo / Muskat Grey Duo		
290	380	1,31
350	460	1,31
440	580	1,32



ANWENDUNGEN

Graphikprodukte (Karten, Umschläge) •
Displays • Verpackungen

DRUCK

Offsetdruck • Siebdruck

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 5 %
 Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
 Volumen ± 5 %
 Steifigkeit (DIN 53121)
 Weissgrad (ISO 2470)
 Opazität (ISO 2471)
 Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad
 Rauigkeit
 Opazität



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C058892