

## FR Couché 2 Faces Demi-mat

Propriété		Unité	Tolérance	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400	
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Main	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Blancheur CIE	ISO 11475			± 3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	96,0	97,0	97,5	-	-	-	-	-	-	-	
Lissé Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%	190	190	200	200	200	200	170	130	130	120	100	100	90	90	90	90
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

- Dernière actualisation: **15-09-14**
- Ces valeurs sont sujettes à modification sans avis préalable

## EN Coated Paper 2 Sides Silk

Property		Unit	Tolerance	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400	
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Bulk	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Whiteness CIE	ISO 11475			± 3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	96,0	97,0	97,5	-	-	-	-	-	-	-	
Bekk Smoothness	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%	190	190	200	200	200	200	170	130	130	120	100	100	90	90	90	90
Relative Humidity		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

- Last updated: **15-09-14**
- Values are subject to change without notice.

## ES Estucado 2 Caras Semimate

Propiedad		Unidad	Tolerancia	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400	
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Volumen específico	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Blancura CIE	ISO 11475			± 3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	96,0	97,0	97,5	-	-	-	-	-	-	-	
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%	190	190	200	200	200	200	170	130	130	120	100	100	90	90	90	90
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

- Última actualización: **15-09-14**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

## IT Carta Patinata Silk

Proprietà		Unità	Tolleranza	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400	
Grammatura	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Volume	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Bianco CIE	ISO 11475			± 3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	
Opacità	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	96,0	97,0	97,5	-	-	-	-	-	-	-	
Liscio Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%	190	190	200	200	200	200	170	130	130	120	100	100	90	90	90	90
Umidità relativa		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

- Ultima revisione: **15-09-14**
- I valori sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## DE 2-seitig Gestrichen Matt Satiniert

Kennzeichen		Masseinheit	Toleranz	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400	
Grammatur	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Volumen	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Weisse CIE	ISO 11475			± 3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	
Opazität	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	96,0	97,0	97,5	-	-	-	-	-	-	-	
Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%	190	190	200	200	200	200	170	130	130	120	100	100	90	90	90	90
Relative Feuchtigkeit		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

- Letzte Änderung: **15-09-14**
- Diese Werte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

## PT Couché 2 Faces Semi-mate

Propriedade		Unidade	Tolerância	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380	400	
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Volume específico	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	± 4%	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,05
Brançura CIE	ISO 11475			± 3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	121,3	
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	± 2	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	96,0	97,0	97,5	-	-	-	-	-	-	-	
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	± 30%	190	190	200	200	200	200	170	130	130	120	100	100	90	90	90	90
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

- Última actualização: **15-09-14**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.

