

Tipo carta: myFormosa RecyPack Avana
FSC® certified (FSC-C012975)

Grammatura: 350

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	unità <i>unit</i>	Minimo <i>minimum</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>maximum</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	329	350	371	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	363	395	427	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking length MD</i>	km	2,9	3,8	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking length CD</i>	km	1,5	2,0	***	MCM-023 <i>(ISO 2493)</i>
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	196,0	280,0	***	MCM-023 <i>(ISO 2493)</i>
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	87,5	125,0	***	MCM-023 <i>(ISO 2493)</i>

The forest-based material in this product is recycled

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*