


MIR 60 EXT.

De MIR 60 EXT. is een uiterst efficiënte folie als het gaat om het reduceren van zonnewarmte. Tegelijkertijd kan er nog steeds een deel daglicht doorschijnen. Ook vermindert de folie verblinding door de zon. Het one-way spiegeleffect zorgt voor privacy en beschermt tegen nieuwsgierige blikken van buiten.



Garantie

Zie het informatieblad "Nieuwe garanties voor buitenfolies".



Brandwerendheid

MI



Opslag tussen -5°C en +40°C

3 JAAR



REACH RoHS-conform **IN ACHT
GENOMEN**

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

TECHNISCHE GEGEVENS


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1 %
Transmissie van zichtbaar licht	59 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	22 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	21 %
Totale afgestoten zonne-energie	52 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	55 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	24 %
Absorptie van zonne-energie	32 %
Transmissie van zonne-energie	44 %
Vermindering reflectie	47 %
g-waarde	0.48
u-waarde	
Schaduwcoëfficiënt	0.2
Type installatie : Buiten	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	75 µ

Kleur van buitenaf : ZILVER

SAMENSTELLING

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen


INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak**

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. 0805 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.