

# SpeedMatt

<b>Gramvægt</b>	ISO 536	<b>g/m<sup>2</sup></b> (± 5 %)	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
Tykkelse	ISO 534	µm (± 5 %)	59	63	72	81
Volumen	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g (± 5 %)	0,9	0,9	0,9	0,9
Glans	ISO 8254-1	Gardner % max	32	32	32	32
Ruhed	ISO 5627	Beck sec (± 90)	450	450	450	350
Opacitet	ISO 2471	% (± 2)	92	93	95	96
Hvidhed	ISO 2470	D65/10° % (± 2)	92	92	93	94

Forbehold for tekniske ændringer

<b>Overflade</b>	<b>Bestrygning</b>	<b>Kvalitetsledelse</b>	<b>Datablade opdateret</b>
satinmat	mediumbestrøget	ISO 9001	30.06.2015 / SB
<b>Miljøledelse</b>	<b>Miljøcertificering</b>	<b>Miljøcertificering</b>	
ISO 14001	FSC kan fås i fabrikation	PEFC kan fås i fabrikation	