

GRAIN FEUTRE MARQUE

Fiche technique



Attributs communs	Unités	Méthode de test	90gsm	100gsm	120gsm	170gsm	250gsm	320gsm
Composition			Pâte ECF sans bois - certifiée FSC					
Procédés d'impression			Offset, Sérigraphie, impression offset à sec (Toray), Gaufrage, (Marquage à chaud, Découpe - selon l'image et la texture papier)					
Garantie laser noir			✓			✗	✗	✗
Garantie laser couleur			✗	✗	✗	✗	✗	✗
Garantie jet d'encre noir			✓	✓	✓		✗	✗
Garantie jet d'encre couleur			✓	✓	✓		✗	✗
p.H. recommandé pour solution de mouillage			5.5 +/- 0.5					
Surface p.H.		TAPPI 529OM	7.5					
Permanence		ISO 9706	Oui					
Label environnemental		ISO 14001	Oui					
Management qualité		ISO 9001:2000	Oui					
Humidité	%	ISO 287	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Humidité relative	%	TAPPI T502	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60

Grain Feutre Marqué

Epaisseur	µm	ISO534		150	180	255	375	480
Opacité Extra Blanc	%	ISO2471		90	93	96		
Rugosité Bendtsen	ml/min	ISO2494		1300	1400	1400	1500	1500
Rigidité Kodak	M Direction	ISO5629		0.7	1.6	3.8	12.5	27.5
	C Direction			0.4	0.7	1.8	6.0	12.0

Ces spécifications sont la propriété d'Arjowiggins Creative Papers et peuvent être modifiées sans avis préalable. Ce sont des valeurs cibles, à utiliser seulement comme guide.