

**Tipo carta:** Notturmo 22  
*Type of paper*

**Grammatura:** 200  
*Basis weight*

<b>Caratteristiche della carta</b> <i>Paper properties</i>	<b>unità</b> <i>unit</i>	<b>Obiettivo</b> <i>Target</i>	<b>Minimo</b> <i>minimun</i>	<b>Massimo</b> <i>maximun</i>	<b>Metodo</b> <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m <sup>2</sup>	200	190	210	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	240	226	254	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Assorbimento d'acqua (Cobb <sub>60</sub> ) lato tela <i>Water absorption (Cobb<sub>60</sub>) wire side</i>	g/m <sup>2</sup>	25	21	29	MCM-011 ISO 535
Assorbimento d'acqua (Cobb <sub>60</sub> ) lato ballerino <i>Water absorption (Cobb<sub>60</sub>) felt side</i>	g/m <sup>2</sup>	24	20	28	MCM-011 ISO 535
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	4,6	3,7	5,5	MCM-017 <i>(ISO-1924)</i>
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	2,6	2,1	3,1	

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*