

SCHEMA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

ST 0110700250

Tipo carta : **ATS GE**
Type of paper

Grammatura: **250**
Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	unità <i>unit</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Minimo <i>minimum</i>	Massimo <i>maximum</i>	Metodo <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	250	238	263	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	387	368	406	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Rigidità (Taber 15°) DM <i>Stiffness (Taber 15°) MD</i>	mN	200	170	230	MCM-023 <i>(ISO 2493)</i>
Rigidità (Taber 15°) DT <i>Stiffness (Taber 15°) CD</i>	mN	120	102	138	
pH superficiale della carta <i>pH of paper surface</i>	n.p.	7,0	6,5	7,5	MCM-041

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*
Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*